


QUARTZLINE DECO UV

Versie 1.0 – Oktober 2026

DECO UV is een populair polyurethaan gietvloersysteem gemaakt om mooie designvloeren samen te stellen. Naast alle RAL, NCS en Sikkens kleuren is de vloer ook leverbaar in Mixed Colour of om in te strooien met decoratieve vlokken.



DECO UV: PRODUCT OPTIES PER LAAG			
Product		Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer			
	Primer BHH	Standaard epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m²
	Primer GW	Standaard epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m²
	Europox Z Speed	Sneldrogende epoxyprimer (2–4 uur)	100–150 g/m²
	Primer DPM	Epoxy vochtschermpriemer in 2 lagen	ca. 250 + 150 g/m²
	Primer PU BHH	PU primer wanneer geen epoxy gewenst is	125–150 g/m²
	In de meeste gevallen worden Quartzline Primer BHH en Quartzline Primer GW gebruikt. In specifieke situaties kunnen alternatieven worden toegepast: Quartzline Primer DPM bij restvocht tot 6%, Quartzline Europox Z Speed bij tijdskritische toepassingen en Quartzline Primer PU BHH als polyurethaan alternatief.		
LAAG 2: Scratchcoat			
	SL-EP Scratchcoat	Standaard epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m²
	SL-PU Scratchcoat	PU schraplaag wanneer geen epoxy gewenst is	1.000–1.500 g/m²
LAAG 3: Gietlaag			
	SL-PU UV NF	Standaard PU gietvloer	1.420 g/m² per mm
	SL-PU UV HD	PU gietvloer met hogere treksterkte	1.550 g/m² per mm
	SL-PU UV CM NF	PU gietvloer met decoratieve korrels	1.420 g/m² per mm
OPTIONEEL: Vlokken			
	Kleurvlokken	Gekleurde decoratieve vlokken	10 g/m²
LAAG 4: Topcoat			
	Coating PU SG NF Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m²
	Coating PU SG NF Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m²



EIGENSCHAPPEN

- Flexibel en elastisch
- UV-bestendig
- Ideaal op vloerverwarming
- Veel samenstellingen mogelijk
- Extra dempingslaag mogelijk

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour
Quartzline Mixed Colour

TOEPASSINGEN

Woningen
Kantoren